

TECHNICAL INFORMATION

1438 AMORE

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307


constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	1/10" soft cut pile
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6.6. Antron®
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	Ceneva® Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23 / 32 medium contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	2000 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	3000 gr/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	10.4 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	12.9 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	182,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.19 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Cfl-S1
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	1/10" soft cut pile
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6.6. Antron®
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	Ceneva® Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23 / 32 medium contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	2000 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	3000 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	10.4 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	12.9 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	182,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.19 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Cfl-S1

COLOURS

112 Parchment	149 Ash	181 Quicksilver
117 Seal	173 Espresso	199 Ink

antron. 

PRODIS RATING AND INFORMATION



CE
EN 14041

EN 1307
Gfl-s1 DS

PRODIS: 39E60404
DOP: 1025-117843
abZ: Z-156.601-1080



ceneva[®]
100% SBR FREE

CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDELGROUP.NL
WWW.EDELGROUP.NL

UNITED KINGDOM
(UK SALES ONLY)
+44 (0)1422 37 44 17
+44 (0)1422 37 12 26
SALES@EDELTELENZOCARPETS.CO.UK
WWW.EDELTELENZOCARPETS.CO.UK

geproduceerd door / manufactured by
fabriqué par / hergestellt durch

edelgroup[®]
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.